

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Révision	00
		Date	16/09/2021

1. DESCRIPTION

Un mur uniforme, totalement lisse et agréable au toucher. Légèrement satiné, il rend les murs de la maison accueillants et excitants sans être envahissants.

MARMORINO 2020, à base de chaux éteinte naturelle à long assaisonnement, se caractérise par un aspect trouble égal à celui du **Marmorino Veneziano** classique. Les poudres de marbre et les additifs spécifiques confèrent au produit : une forte adhérence au support et une excellente fluidité au moment de l'application, permettant d'atteindre rapidement la finition, avec un faible apport de matériau. Idéal pour les grandes surfaces.

MARMORINO 2020 permet une respirabilité maximale, c'est aussi un excellent anti-moisissure et anti-bactérien grâce à sa nature alcaline.

2. EMPLOI

MARMORINO 2020 convient à la décoration de surfaces murales intérieures de différents types. Il est facile à appliquer avec une taloche KIT/NUDO.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou broser les éventuelles présences de moisissures et poussières. Avant d'appliquer PRIMUS SABBIA, la superficie doit être toujours bien unie, dans le cas contraire, appliquer un fixatif isolant, recommandé surtout s'il s'agit de cloisons en plaques de plâtre.

Dans le cas d'une application sur des carreaux, après avoir dégraissé le mur avec de l'alcool éthylique dénaturé, égaliser les joints larges éventuels avec PRIMUS AGGRAPPANTE, laisser sécher, puis appliquer une ou plusieurs couches de PRIMUS AGGRAPPANTE, de façon uniforme et lisse.

4. MÉTHODE D'APPLICATION

MARMORINO 2020 est prêt à l'emploi. Retirez l'eau de la surface avant de l'utiliser.

Colorer en versant l'ADDITIVO COLORANTE préalablement mélangé dans la quantité indiquée dans le catalogue et mélanger jusqu'à homogénéisation complète de la couleur, en veillant à ne pas laisser de produit non coloré sur le fond ou les parois du pot. Laisser ensuite reposer pendant 24 heures.

Si le produit n'est pas suffisamment pâteux, ajoutez l'additif ADDENSANTE (de un à un maximum de 3 pots de 62 ml sur un pot de 24 kg de MARMORINO 2020).

Le produit est appliqué en deux couches avec une taloche KIT/NUDO de manière homogène et aléatoire, en prenant soin de croiser les mouvements de la taloche. La deuxième couche est appliquée lorsque la première est encore humide.

Pendant que la deuxième couche sèche, lorsque le produit commence à présenter des zones plus claires, compacter et polir le produit. L'étape de polissage peut être omise ou répétée plusieurs fois en fonction du degré de brillance souhaité.

5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

6. PROTECTION ET NETTOYAGE

CERA D'API

On obtient ainsi une bonne imperméabilité et une lavabilité totale de la paroi, en utilisant LATTE DETERGENTE (dilué 50 ml dans 1 litre d'eau).

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Révision	00
		Date	16/09/2021

7. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS.

Le produit est classé comme : irritant pour la peau, avec risque de lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants, éviter le contact avec les yeux, en cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Nous recommandons également de porter des gants adaptés et de se protéger les yeux et le visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l'étiquette. Utiliser le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation ne pas abandonner les récipients dans l'environnement, faire bien sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Ne pas jeter de résidus dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site Internet : www.giorgiograesan.it

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Outils	Taloche KIT/NUDO
Peinture de fond	PRIMUS SABBIA
Conditions d'application	De +10 °C à +35 °C avec humidité relative < 85 %
Nombre de couches	2
Temps de séchage	Chaque couche sèche en 24 heures à 20 °C
Temps de séchage complet	24 – 36 heures à 20°C
Protecteur	CERA D'API
Lavabilité	Bonne lavabilité. Lavage intégral avec LATTE DETERGENTE si protégé de CERA D'API

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : CONSOMMATION	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m ² /litre
MARMORINO 2020	de 1,2 à 1,4 kg/m ²
CERA D'API	de 20 à 30 grammes/m ²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COLORATION		
COULEUR	KG 24	KG 8
MA2	1x750 ml	>250ml
MA3	3x62 ml	1x62 ml
MA4	1x62 ml	>21ml
MA5	>21ml	>7ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT	
Composition	À base de chaux éteinte et de poussière de marbre
Poids spécifique	1,68 kg/litre
Ph	12,5 après 30 jours
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l : peintures pour effets décoratifs (à base d'eau) : 200 g/l	Contenu max COV 0 g/l (produit principal neutre)
Conditions de stockage	Conserver dans le pot bien fermé, également après l'usage et après avoir nettoyé les parois et le couvercle du pot, dans un lieu frais et sec à une température supérieure à + 5°C et inférieure à + 30°C
Emballage	8 - 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant la société ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus à travers leur utilisation car les

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Révision	00
		Date	16/09/2021

conditions d'application sont indépendantes de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toute fiche précédente. Pour plus d'informations techniques, contacter le **(+39) 02.9903951** ou **Whatsapp : (+39) 3371410335**.