

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Revisión	00
		Fecha	26/09/2022

1. DESCRIPCIÓN

MORBIDO TOCCO BASE es una pintura agradable al tacto y extremadamente **opaca**. Una vez protegida con VETRO OPACO, se vuelve completamente lavable, resistente a la suciedad, a las sustancias más comunes y a los arañazos. Características avaladas por la certificación **HACCP**.

MORBIDO TOCCO BASE es una pintura para interiores caracterizada por su suave porosidad, que garantiza una excelente permeabilidad al vapor de agua. Tiene un bajo contenido en compuestos volátiles, no contiene formaldehído ni plastificantes añadidos y está clasificada **A+**. Su especial formulación le confiere una fácil aplicación, una excelente cobertura y una gran opacidad. Lista para usar, se seca rápidamente y no necesita airearse durante mucho tiempo antes de volver a ocupar el ambiente.

2. USO

MORBIDO TOCCO BASE se aplica fácilmente en paredes nuevas o ya pintadas, pladur u hormigón, y es ideal para el acabado y la renovación de todas los ambientes. También puede aplicarse sobre decoraciones creadas con SEGUI IL TUO ISTINTO, para darles un aspecto uniforme y mate o para renovar su coloración.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado. Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar MORBIDO TOCCO BASE, la superficie debe estar siempre bien adherida, de lo contrario, proceder con un fijador aislante, que se recomienda especialmente en el caso de paredes de pladur o con absorción irregular.

En caso de aplicación sobre azulejos, después de desengrasar la pared con alcohol etílico desnaturalizado, nivelar las juntas anchas con un primer estucado puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar, luego aplicar con llana de acero inoxidable KIT/I una mano de PRIMUS AGRAPPANTE, para conseguir una rasadura suave y uniforme. Luego proceder con MORBIDO TOCCO BASE.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

MORBIDO TOCCO BASE está listo para su uso, eventualmente diluir con 5% - 10% de agua dependiendo de la absorción del soporte. Colorear vertiendo el ADITIVO COLORANTE, anteriormente mezclado, en la cantidad indicada en el catálogo y mezclar hasta alcanzar la homogeneización del tinte, teniendo cuidado de no dejar producto no coloreado en el fondo o en las paredes de la lata.

El producto se aplica en dos manos con rodillo PE 15. Esperar de 4 a 6 horas entre mano y mano.

5. PROTECCIÓN

MORBIDO TOCCO BASE para garantizar una protección completa y la eliminación de manchas, debe protegerse con una capa de VETRO OPACO diluido al 30% con agua. También VETRO OPACO se aplica con rodillo PE15, una vez que MORBIDO TOCCO está completamente seco (12 horas). Si se desea, puede aplicarse una segunda mano al cabo de 4-6 horas para dar más protección.

6. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Utilizar agua para limpiar las herramientas después del trabajo.

7. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ACABADA

Limpiar con LATTE DETERGENTE o con otro detergente neutro, utilizando una esponja suave.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Revisión	00
		Fecha	26/09/2022

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

Usar y conservar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No deseche los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo.

Para más información consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web: www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Solo si es necesario diluir 5%-10% con agua
Mezcla	Producto listo para el uso
Coloración	Según la carta de colores del catálogo
Herramientas	RODILLO PE15
Primer	No previsto
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	2
Tiempo de secado en superficie	2 horas a 20 °C
Tiempo de espera 2ª mano	4-6 horas a 20°C
Protección	VETRO OPACO diluido 30% con agua
Lavabilidad	Lavabilidad completa con LATTE DETERGENTE si está protegida con VETRO OPACO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
MORBIDO TOCCO	8 – 10 m ² /litro por mano – punto de referencia que puede variar en función de las características de rugosidad, porosidad y absorción del soporte
VETRO OPACO diluido 30%	15 – 18 m ² /litro por mano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Pintura al agua a base de resinas acrílicas dispersas en agua, pigmentos y cargas minerales
Viscosidad	5.000 cps ± 1000 cps
Peso específico	1,53 ± 0,03 Kg/litro
Ph	8 ± 0,5
Contenido sólido	55% ± 2%
Brillo (EN13000)	G ₃ Opaco ≤ 3 G.U. 85° - G ₃ Opaco ≤ 10 G.U. 85° si está protegido con VETRO OPACO
Espesor película seca (EN13000)	E ₂ 70 µm ± 5 µm
Granulometría (EN13000)	S ₁ Finas ≤ 100 µm
Poder que cubre (EN13000)	Clase 2
Abrasión en húmedo (EN13000)	Clase 1 ≤ 5 µm si está protegido con VETRO OPACO
Valor límite UE (Dir. 2004/42/EC): pinturas bicomponentes de altos rendimientos: 500 g/l	Contenido máximo: 4,8 gr/litro
Condiciones de almacenamiento	Conservar en lugar fresco y seco a temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C
Envases	1 – 2,5 – 5 LITROS

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Revisión	00
		Fecha	26/09/2022

RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS MÁS COMUNES – PROTEGIDO con VETRO OPACO

Sustancia	Tiempo de contacto 10 min.	Tiempo de contacto 2 horas
Soja	resistente	resistente
Ketchup	resistente	resistente
Mostaza	resistente	resistente
Zumo de fruta	resistente	resistente
Té	resistente	resistente
Café	resistente	halo
Vino tinto	resistente	halo
Rotulador no indeleble	resistente	halo
Ácido acético (10%)	resistente	halo
Ácido cítrico (10%)	resistente	resistente
Amoniaco (10%)	resistente	amarilleamiento
Etanol 48%	resistente	resistente
Etanol 96%	remoción película	remoción película
Coca Cola	resistente	resistente
Acetona	remoción película	remoción película
Aceite de oliva	resistente	halo
Dentífrico	resistente	resistente
NaCl (30%)	resistente	resistente
Agua oxigenada (3%)	resistente	resistente
Lejía	resistente	amarilleamiento
Agua clorada (piscina)	resistente	resistente

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela y reemplaza toda ficha precedente. Para más información técnica póngase en contacto con el número **(+39) 02.9903951** o por **WhatsApp: (+39) 3371410335**.